

Ceras de micro fusão

 **Balanstek** Ltda.



Cera Azul Royal
Muito flexível, superfície muito macia e brilhante
Baixa contração e fluidez media
Temperatura de injeção 72 – 74°C



Cera Verde Agua
Muito flexível, de uso universal
Idêntica a cera Rosa mas ligeiramente menos fluida
Temperatura de injeção 72 – 74°C



Cera Super Vermelha
Cera especial para peças grandes e planas com contração muito reduzida (não afunda nas superfícies planas)
Permite pré cravação, ideal para moldes de metal
Temperatura de injeção 72 – 74°C



Cera Rosa
Para utilização geral, com alta flexibilidade e baixa contração
Superfície muito macia
Temperatura de injeção 72 – 74°C

Ceras de micro fusão



Cera Kerr Flex-Plast Azul
Muito Flexível especial para peças
difíceis de desmoldar



Cera Kerr Verde Agua
Uso Universal



Cera Kerr Vermelho Ruby



Cera Kerr Rosa Nova York



Cera Lilás
Cera flexível e de grande
definição
Usos Gerais